



橡胶软管耐臭氧性能检测

试样名称	橡胶钢丝编织软管		
试验名称	橡胶软管耐臭氧性能检测		
试验执行标准	GB/T24134 - 2009		
试验开始时间	2020年8月6日8时	试验结束时间	2020年8月9日10时
软管规格	φ 10-1	试样长度	150mm
试验温度	40°C	试验臭氧浓度	50PPHM
时间	试验过程监测		
18日10时	保持拉伸状态下放大两倍检查无龟裂现象		
18日12时	保持拉伸状态下放大两倍检查无龟裂现象		
19日8时	保持拉伸状态下放大两倍检查无龟裂现象		
20日8时	保持拉伸状态下放大两倍检查无龟裂现象		
21日8时	保持拉伸状态下放大两倍检查无龟裂现象		
结论	该橡胶软管符合 GB/T24134 - 2009 标准要求		

实验员：冯琳

日期：2020年8月9日



CERTIFICATE

